Unità C4 - Materiali compositi

2 Vero o falso?

1 I leganti delle malte sono gesso o calci o cementi. ..... ~~V~~ F
2 Le malte si distinguono in malte aeree e malte idrauliche. ..... ~~V~~ F
3 Il grassello utilizzato per intonaci e imbiancature ha scarsa traspirabilità. ..... V ~~F~~
4 La pasta di gesso è utilizzato esclusivamente per le imbiancature. ..... V ~~F~~
5 La malta di gesso si prepara con una parte di gesso, una di acqua e una di sabbia. ..... V ~~F~~
6 Fluidificanti e ritardanti migliorano la lavorabilità e ritardano la presa. ..... ~~V~~ F
7 Gli additivi plasticizzanti rendono le malte idrorepellenti. ..... V ~~F~~
8 La malta per sottofondi si usa per gli intonaci. ..... V ~~F~~
9 La malta per stilatura si utilizza per rendere perfettamente piane le superfici. ..... ~~V~~ F
10 Il calcestruzzo leggero ha funzioni di riempimento e di isolamento. ..... ~~V~~ F
11 Gli aggregati si dividono in tre tipi fondamentali. ..... ~~V~~ F
12 Per 1 m3 di calcestruzzo occorrono 180 litri d'acqua e 200 kg di cemento. ..... V ~~F~~
13 Gli aggregati devono essere puliti, privi di argilla e materiale organico. ..... ~~V~~ F
14 La curva granulometrica è un diagramma dei diametri e dei pesi. ..... ~~V~~ F
15 Il pietrisco e il pietrischetto si ricavano dal letto dei fiumi o dalle cave. ..... V ~~F~~
16 La ghiaia e il ghiaietto si producono dalla frantumazione del pietrame. ..... V ~~F~~
17 Le sabbie di pietrisco sono sabbie artificiali e più costose. ..... ~~V~~ F
18 Le sabbie si possono classificare in base alla granulometria. ..... ~~V~~ F
19 Segregazione e bleending evidenziano le modalità corrette del getto. ..... V ~~F~~
20 Se la boiacca affiora, occorre interrompere il costipamento. ..... ~~V~~ F
21 Il calcestruzzo resiste abbastanza bene agli sforzi di trazione. ..... V ~~F~~
22 L'armatura metallica nel calcestruzzo armato può essere principale e secondaria. ..... ~~V~~ F
23 La rete elettrosaldata si aggiunge all'armatura secondaria nei solai in c.a.. ..... V ~~F~~
24 Gli acciai prevedono una classe di resistenza e due classi di duttilità. ..... ~~V~~ F
25 Gli acciai per c.a. sono regolamentati dal D.M. 14.01.08. ..... ~~V~~ F

© 2014 Franco Lucisano Editore • Scienze e Tecnologie delle costruzioni